

CURA - ING

Высота слоя - 0,2

Высота первого слоя - 0,3

Толщина стенки - 0,8

Печать внешних стенок - нет

Горизонтальное расширение - -0,3

Заполнение перед печатью стенок - нет

Шаблон заполнения - 30,00%

Температура сопла - 250

Температура первого слоя - 250

Температура стола - 110

Температура стола для первого слоя - 180

Температура термокамеры - 110

Величина отката - 1,5

Скорость отката - 4,5

Скорость заполнения - 60

Скорость печати внешней стенки - 30

Скорость печати внутренней стенки - 50

Скорость крышки дна - 50

Скорость печати поддержек - 60

Скорость перемещения - 100

Скорость первого слоя - 30

Поднятие оси Z при откате - да

Высота поднятия оси Z - 0,5

Воздушный зазор подложки - 0,08

Включать вентиляторы - нет

Скорость вентилятора - 80

Обычная скорость вентилятора на слое - 2